


















# TECHNISCHE DATEN

## wineo 600

Heterogene Kunststoff-Planken zum Kleben - Belagsart nach DIN EN ISO 10582

# wineo

	wineo 600 wood	wineo 600 wood XL	wineo 600 stone	wineo 600 stone XL		
<b>Format</b>	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	609,6 x 304,8 mm	900 x 450 mm		
<b>Produktstärke</b>	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm		
<b>Planken, Fliesen / m<sup>2</sup> pro Paket</b>	18 / 3,89 m <sup>2</sup>	12 / 4,24 m <sup>2</sup>	18 / 3,34 m <sup>2</sup>	12 / 4,86 m <sup>2</sup>		
<b>Pakete / m<sup>2</sup> pro Palette</b>	60 / 233,40 m <sup>2</sup>	64 / 271,36 m <sup>2</sup>	72 / 240,48 m <sup>2</sup>	50 / 243,00 m <sup>2</sup>		
<b>Garantieleistung</b>	20 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de					
<b>Klassifizierungen</b>					<b>Produktaufbau</b>	
	<b>Nutzungsstufe 23</b> EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich			1	<b>Oberflächenversiegelung</b>
	<b>Nutzungsstufe 32</b> EN ISO 10874	Normal beanspruchter gewerblicher Bereich			2	<b>Oberflächenstruktur</b> verschiedene Prägnungen
	<b>Nutzungsstufe 41</b> EN ISO 10874	Mäßig beanspruchter Bereich der Leichtindustrie			3	<b>Nutzschicht</b> Dicke 0,4mm
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I			4	<b>Dekor</b> Dekorfilm
	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9			5	<b>Grundschrift</b>
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit			6	<b>Gegenzug</b>
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6				<b>DESIGNBODEN zum Kleben</b> 
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm ohne Dämmmatte ~ 0,17 mm mit Dämmmatte silentPREMIUM				
	Stuhllastenversuch ISO 4918	25000 Umläufe kein Schaden mit Rollen Typ W				
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	≤ 0,011 (m <sup>2</sup> K)/W ohne Dämmmatte ≤ 0,021 (m <sup>2</sup> K)/W mit Dämmmatte silentPREMIUM				
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 4 dB				
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,15 %				
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="167 1680 622 1960">  <p>Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf</p> <p>DOP: 0301010 EN 14041:2004 / AC2006 1658</p>      <p>www.wineo.de</p> </div> <div data-bbox="766 1713 1093 1870"> <p>ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*</p>  </div> <div data-bbox="1189 1724 1300 1825"> <p>Phthalat frei 100% Phthalat frei</p> </div> <div data-bbox="1324 1724 1476 1825"> <p>factory made coated</p> </div> </div>						
<p><b>Hinweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlegung in Nutzungsstufe 41 möglich (ausgenommen Fahrverkehr).</li> <li>• Fußbodenheizung Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.</li> <li>• Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.</li> <li>• Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.</li> </ul>						