


# Bergen 190

01-06-2023






## Techninių duomenų

LT

### Produkto specifikacijos

3 sluoksnių medinės grindys	EN 14342 (laisvoji klasė)	DOP PQ2021-1
Matmenys	Lentos	1860 x 190 x 15/ 3 mm
	Dėžutė	6 lentos / 2,12 m <sup>2</sup> / 16,00 kg
	Įterpti ilgiai	4 pilnos lentos
	Padėklai	40 dėžių / 84,8 m <sup>2</sup> / 660 kg
Tankis	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m <sup>3</sup>
Įrengimas	ISO 24334	T&G (klijuotas)
Viršutinis sluoksnis		3 mm Azijinis ažuolas (Quercus Mongolica)
Vertinimas		Rustic AB
Paviršius		Šiek tiek šukuotas
Nuožulnis		Dvipusis nuolydis
Blizgesio lygis	60°	5 - 9 %
Apdaila		Matinis lakas
Garantijos sąlygos	Gyvenamoji paskirtis Komerčinė paskirtis	20 metų pagal pageidavimą
Paraiška	EN 14342	23 klasė 

### Produkto savybės

Turtas	Bandymo metodas	reikalingas min.	rezultatas
Patalpų oro sertifikavimas			A, REACH
Atsparumas ugniai	 EN 13501-1		Dfl-S1
Atsparumas slydimui	 EN 13893		DS (≥ 0,30)
Formaldehido emisija	 EN 717-1	≤ 0,124 mg/m <sup>3</sup>	E1
Pentachlorfenolio kiekis	 EN 12673	< 5 ppm	< aptinkama riba
Grindinis šildymas	 EN 12667	R < 0,15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0,12 m <sup>2</sup> K/W Gerai (ne daugiau kaip +28 °C) + klijuota
Biologinis patvarumas			1 klasė

Valymo ir priežiūros instrukcijos: [www.lamett.eu](http://www.lamett.eu)

# Bergen 190

01-03-2023

Rustic AB

LT

## Vertinimo aprašymas

Tekstūra	Šiek tiek šukuotas
Vertinimas	Šiek tiek kaimiškas
Spalvų skirtumai	Mažai - vidutiniškai
Garso mazgai	Leidžiama neribotai; $\emptyset < 30$ mm
Masyvinių mazgų	$\leq 2$ už lentę, $\emptyset \leq 30$ mm



Šioje nuotraukoje pavaizduotas apibūdintas klasifikavimas.

### Mazgai

Nuo (standaus) parketo be mazgų iki lentų su daugiau ir didesniais mazgais



### Spalvų kitimas

Nuo nedidelio spalvų skirtumo iki didesnio spalvų skirtumo



## Vertinimo aprašymas - 2 kriterijai